

Viltlijm

art. **38007**



DISPERSIECONTACTLIJM

- ZEER EMISSIEARM
- EMICODE EC 1 PLUS
- KRACHTIG GENOEG OM HOGE SPANNINGEN TE VERDRAGEN
- HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT
- DOOR WARMTE ACTIVEERBAAR
- GEREEDSCHAP INGESLOTEN

TOEPASSING

Voor het eenzijdig permanent verlijmen van: Wolvilt op wanden en plafonds

BEHANDELING WOLVILT

De rollen dienen uitgepakt te acclimatiseren onder de aangegeven omstandigheden. Het maximaal toegestane restvochtpercentage is 4,5%

NAADAFWERKING

Vilt t/m 2mm dikte dubbel doorsnijden
Vilt vanaf 3mm dikte stotend plaatsen

VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Sterk zuigende ondergronden, zoals bv. stucwerk en gipsplaten, voorstrijken met een primer met behulp van een vachtroller of verfspuiten

VERWERKINGSCONDITIES

Zowel 24 uur vóór, tijdens als 24 uur ná het lijmen

- omgevingstemperatuur 18 - 23 °C
- wandtemperatuur 15 - 23 °C
- relatieve luchtvochtigheid 40 - 80%

VERWERKINGSADVIES

De ondergrond met de ingesloten structuurroller inrollen met viltlijm 38007. Het vilt direct in de natte lijm aanbrengen. De lijm mag niet glazig worden of indrogen voor plaatsing. Eventueel kunt u het vilt positioneren. Na plaatsing het vilt aanrollen met een massief rubber roller.

ALGEMEEN

Verse lijmvlakken direct met water verwijderen.
Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

HOLLANDFELT®