

Ein großer/kleiner Eimer reicht für 30m<sup>2</sup>/3m<sup>2</sup>.

- SEHR EMSSIONSARM
- EMICODE EC 1 PLUS
- NICHT ENTZÜNDLICH
- AUSREICHENDE HAFTUNG FÜR HOHE SPANNUNGEN
- HOHE ANFANGSKLEBEKRAFT
- DWÄRMEREAKTIVIERBAR
- STRUKTURROLLER IM GEBINDE ENTHALTEN
- EINSEITIG VERLEIMEN
- KÜHL UND TROCKEN, GUT VERSCHLOSSEN BEI RAUMTEMPERATUR
- ZWISCHEN 10 - 30°C AUFBEWAHREN
- LAGERUNG FÜR CA. 12 MONATE IN UNGEÖFFNETER VERPACKUNG

## VERWENDUNGSZWECK

Der Kleber dient dem einseitigen verleimen von HOLLANDFELT Wollfilz auf Wänden und Decken.

## VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss sauber, dauerhaft trocken und fett-, schmutz- und staubfrei sein. Stark aufsaugende Untergründe wie beispielsweise Gipswände und Stuck müssen mit ein Primer vorbehandelt werden.

## VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die erforderlichen Verarbeitungsbedingungen 24 Stunden vor, während und 24 Stunden nach der Verklebung:

- Umgebungstemperatur 18 - 23°C
- Wandtemperatur 15 - 23°C
- Relative Luftfeuchtigkeit 40 - 80%

## VERARBEITUNG

Den Untergrund mit dem mitgelieferten Strukturroller mit Filzkleber 38007 oder 38008 behandeln. Der Filz muss direkt auf dem nassen Leim angebracht werden. Der Leim darf vor der Anbringung nicht glasig werden oder eintrocknen. Nach dem korrekten Positionieren des Filzes sollten sie ihn mit einer massiven Gummirrolle anrollen.

## ALLGEMEIN

Frische Leimflecke sofort mit Wasser entfernen. Verwendete Geräte gleich nach der Benutzung mit Wasser reinigen.

## FILZBEHANDLUNG

Die Filzrollen müssen ausgepackt werden, damit sie sich an die angegebenen Umgebungsbedingungen anpassen können.

## NAHTVERARBEITUNG

Filz bis 2 mm Stärke: doppelt durchschneiden.  
Filz über 2 mm Stärke: stoßend anbringen.

